



## CONFEZIONI

Barattolo da 0,75 kg.      Secchio da 2,5 kg.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	pastoso
Aspetto film essiccato	opaco
Colore	bianco
Odore	caratteristico
Spessore film a secco	78-80 micron
Sovraverniciabilità a 15°C.	6 h.

## CONSUMI RESA TEORICA

6-8 m<sup>2</sup>/lt.  
(valore medio orientativo secondo il tipo e lo stato del supporto).

## AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

## CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore. La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

## DESCRIZIONE

Pittura di fondo bianca, altamente riempitiva, a base di resine acriliche disperse in acqua, pigmenti e cariche selezionate, CEMENTEX è semplice da carteggiare sia a secco che ad umido, non ingiallisce ed è facilmente lavorabile.

## CAMPI D'IMPIEGO

CEMENTEX viene utilizzato come fondo di preparazione per supporti in legno e murature quando si vuole procedere direttamente all'applicazione di una pittura acrilica o uno smalto coprente.

## MODI D'USO

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Legno: carteggiare e depolverizzare.

Plastica: carteggiare e, successivamente, pulire con alcool.

Vecchie pitture: controllare che il precedente film di pittura sia ben coeso al supporto eliminando completamente le parti friabili o che si sfogliano carteggiando e depolverizzando.

### APPLICAZIONE

Applicare una mano CEMENTEX a pennello o a rullo diluendolo con un 3-6% di acqua o, se si preferisce, a spruzzo diluendolo fino al 12% con acqua.

Dopo un'attesa di minimo 6 ore carteggiare.



*Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni. Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.*