



CONFEZIONI

Secchio da 4 lt.
Secchio da 14 lt..

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	pastoso
Aspetto film essiccato	opaco
Colore	bianco
Viscosità	fixotropica
Tipo legante	copolimero acrilico in emulsione acquosa
Odore	caratteristico
Peso specifico	1,55 kg./lt.
Spessore film a secco	100-200 micron
Essiccazione a 20°C.	fuori polvere in 2 h. ca. secco al tatto in 4 h. ca. sovraverniciabile in 8 h. ca.

CONSUMI RESA TEORICA

3-4 m²/lt. (valore medio orientativo secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

DESCRIZIONE

EXTREMA QUARZO è un rivestimento plastico per superfici murali esterne ed interne a base di farina di quarzo, copolimeri sintetici in dispersione acquosa e pigmenti selezionati.

Il legante impiegato rende il prodotto particolarmente resistente agli agenti atmosferici ed agli alcali.

EXTREMA QUARZO è inoltre dotata di un'eccellente facilità di applicazione, di ottima copertura ed elasticità.

CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per finiture di prestigio su superfici murali interne ed esterne.

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Su superfici interne nuove asportare eventuali residui di intonaco, stuccare accuratamente tutte le imperfezioni (fori, crepe, cavillature etc.) e carteggiare.

Per superfici interne già tinteggiate con idropitture, tempere o semi-lavabili carteggiare accuratamente, stuccare e rasare le eventuali imperfezioni.

I supporti in ogni caso prima dell'applicazione di EXTREMA QUARZO dovranno asciutti e privi di polvere.

Applicare una mano di isolante fissativo SUPERFIX ACRILICO diluito con acqua (consultare relativa scheda tecnica) su superfici nuove, una mano di SOLVOFIX isolante fissativo a base solvente (consultare relativa scheda tecnica) su superfici già precedentemente tinteggiate..

APPLICAZIONE

EXTREMA QUARZO si applica a pennello o rullo.

A supporto asciutto applicare due mani di quarzo a distanza di ca. 8 ore l'una dall'altra.

DILUIZIONE DI EXTREMA QUARZO

Si consiglia di diluire la tempera, a seconda del metodo di applicazione scelto, come segue:

- Pennello - diluire con ca. 20% di acqua;
- Rullo - diluire con ca. 10% di acqua;