



CONFEZIONI

Lattina da 1 lt.
Tanica da 5 lt.

Tanica da 10 lt.
Tanica da 25 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	leggermente ambrato
Odore	tipico solvente
Peso specifico	0,9 kg./lt.
Infiammabilità	infiammabile

CONSUMI RESA TEORICA

8-12 m²/lt. (valore medio orientativo secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C.

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore. La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

DESCRIZIONE

TERRE TOSCANE è un prodotto impregnante dotato di eccezionale capacità di penetrazione a base di resine acriliche disperse in solvente che rende i supporti trattati esteticamente gradevoli.

VANTAGGI

- Limita la formazione di efflorescenze;
- Anti-salsedine;
- Protegge contro le infiltrazioni d'acqua.
- Elimina il problema dell'assorbimento di sostanze grasse.

CAMPI D'IMPIEGO

Idoneo per trattare marmi e pietre naturali comecotto, clinker assorbente, mattoni e mattoncini proteggendoli dall'assorbimento di sostanze liquide ed oleose.

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie da trattare dovrà essere pulita ed asciutta, esente da polvere. In presenza di residui di calce o cemento, detergere l'area con STRONG (consultare relativa scheda tecnica); al cospetto di smog, grasso, muschi e licheni detergere la superficie con MAXXXI (consultare relativa scheda tecnica).

APPLICAZIONE

TERRE TOSCANE può essere applicato a rullo, pennello ed a spruzzo (airless) ed è pronto all'uso.

Prima dell'uso agitare la confezione per qualche secondo, prelevare il prodotto versandolo in un recipiente pulito ed asciutto.

Procedere all'applicazione dell'impregnante, avendo cura di distribuirlo in modo uniforme fino a completa saturazione del supporto evitando percolazioni e ristagni di prodotto.

In presenza di supporti estremamente assorbenti procedere con l'applicazione di una seconda mano di prodotto.

Tempi d'essiccazione a 22°C: secco tatto 2 ore ca., secco in profondità 12 ore ca., essiccazione completa 3-4 giorni.